

FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO DISEÑADO SOLO
PARA USO PROFESIONAL**

Aparejo Acrílico 1K

PRODUCTOS

Aparejo Acrílico 1K
Diluyente para sistemas acrílicos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparejo Acrílico de 1 componente para las reparaciones de los vehículos.

- ✓ Fácil uso.
- ✓ Corto tiempo de secado.
- ✓ Buenas propiedades de relleno.

Colory - Gris, beige.
Grado de brillo – Mate.

LOS COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES

VOC para la mezcla = 533 [g/l]

El producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea (2004/42/EC), que fija el valor límite máximo de componentes volátiles para esa categoría de productos (B/3) en su forma lista al uso de 540 g/l.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El Aparejo Acrílico se puede aplicar sobre:

- ✓ Acero y aluminio, después de matizar y desengrasar
- ✓ Laminados de poliéster (GFK/GRP).
- ✓ Masillas de poliéster,
- ✓ Plásticos después de imprimir con Aparejo Acrílico 1K
- ✓ Acabados antiguos en buenas condiciones después de matizar y desengrasar.

Una buena preparación de la superficie tratada es fundamental para obtener los mejores resultados de las reparaciones.

Los siguientes tipos de lija son recomendables:

Lijado manual en seco (P280-P320), (GRP P400).

Lijado a máquina en seco: P180÷P220.

	Lijado en húmedo Lijado manual: P800÷P1000.
---	---

TRATAMIENTO POSTERIOR

Directamente a los aparejos acrílicos de 2 componentes se puede aplicar:

- ✓ Esmalte de 2-componentes
- ✓ Laca base de 1-componente

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Los mejores resultados se conseguirá barnizando en temperatura interior. La temperatura de ambiente y de producto deben ser aproximadas
- ✓ Utilizar en lugares bien ventilados.

Precaución: *A fin de preservar la seguridad, debe siempre seguir las instrucciones contenidas en la carta MSDS de producto*

ALMACENAMIENTO

Los ingredientes del producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25 °C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.

Atención:

1. *Cerrar bien el envase directamente después de usar el producto.*
2. *¡ Proteger el endurecedor ante el frío y la humedad!*

PERÍODO DE GARANTÍA

Aparejo acrílico 1K – 12 meses desde la fecha de fabricación.

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL

Aviso importante:

La información contenida en este documento corresponde a nuestros conocimientos y la experiencia actual.

Lea las instrucciones y advertencias antes de usar productos Troton . Las fichas de seguridad se puede encontrar en nuestra página web www.troton.com.pl o las puede solicitar: troton@troton.com.pl

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento están basadas en pruebas o experiencia que Troton cree que son suficientes, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada.

Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de producto Troton, el usuario es el único responsable de la evaluación del producto Troton y determinar si es adecuado para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Limitación de responsabilidad: Excepto donde no está prohibido por la ley, Troton no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto Troton, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente del fundamento jurídico alegado, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. Este producto cumple la normativa europea de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para Automotive Refinish. Antes de su uso se debe confirmar el cumplimiento de estas normas con las de su país, estatales y locales. Los datos en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir sólo como una guía general. Troton no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información.